

Beschreibung

Gebrauchsfertige Holz furnierplatten, gebürstet, gebeizt und lackiert, die keine weitere Bearbeitung erfordern. Erhältlich in 16 verschiedenen Designs, passend zu jedem Stil. Dank der einzigartigen Mixmatch-Technik, bei der Furniere von verschiedenen Bäumen mit unterschiedlichen Schnitttechniken nach dem Zufallsprinzip zusammengefügt werden, entsteht eine qualitativ hochwertige und stabile Platte mit der Optik einer Massivholzplatte. Dazu passende vorgefertigte Furnierlamine und Kantenbänder sind ebenfalls erhältlich.

Anwendungsbereiche

Shinnoki Platten sind nur für Innenanwendungen geeignet. Zu den häufigsten Anwendungen gehören Hausschränke, Wandschränke, feste Möbel, Empfangstische, Büroschränke, Hotelschränke usw... Shinnoki ist nicht für den waagerechten Einsatz in Küchen, Badezimmern oder ähnlichen feuchten Bereichen geeignet.

Technische Daten

- Abmessungen: Länge 2790 mm, Breite 1240 mm und Dicke 19 mm
- Zusammensetzung: Deckschicht aus Echtholz furnier, gebeizt und geschützt mit sechs Schichten UV-gehärtetem Acrylat-Urethan-Lack, die nacheinander im Walzverfahren aufgetragen und zwischengehärtet werden; HDF-Kern mit einer hohen Dichte von 730 kg/m³ und einer Rückschicht aus Furnier. Die doppelseitigen Platten sind auf beiden Seiten gleichermaßen mit dem Shinnoki Design versehen. Die einseitigen Platten haben eine Rückseite aus technischem Furnier, das gebeizt und lackiert ist. So wird eine angemessene Übereinstimmung mit der Vorderseite erreicht, um sowohl Stabilität als auch einen perfekten Schutz gegen Feuchtigkeit zu gewährleisten.
- Verleimung: Das von Decospan verwendete HPLT-Pressverfahren (High Pressure Low Temperature) garantiert optimale Qualität für jede Platte. Die Verleimung erfolgt nach dem DSI-Verfahren, das eine vollständige Sättigung der Holzfasern und eine weitgehende Verdichtung der Deckschicht gewährleistet.
- Verpackung: Einseitige Shinnoki-Platten: 25 Platten pro Packung, geschützt mit einem Deckblatt aus Karton. Bruttomaße pro Packung: 2800x1250x580 mm. Bruttogewicht pro Packung: 1200 kg
Doppelseitige Shinnoki-Platten: 15 Platten pro Packung, geschützt mit einem Deckblatt aus Karton. Bruttoabmessungen pro Packung: 2800x1250x390 mm. Bruttogewicht pro Packung: 720 kg.
- Wenn der Stempel am Rand der Platte normal gelesen werden kann, ist die Oberseite der Platte die Seite mit dem Shinnoki-Design.
- Kantenbearbeitung: Erhältlich als vorgefertigte, durch und durch gefärbte, nicht vorgeleimte 0,6 mm Furnierkanten sowie als 1 mm ABS-Kantenbänder. Beide Optionen sind in 24 mm und 48 mm Höhe erhältlich. Die 0,6 mm Furnierkantenbänder werden in Rollen von 100 m gewickelt. Farbe und Struktur der ABS-Kanten sind auf die Shinnoki-Designs abgestimmt. Diese sind in 50 m Rollen erhältlich.
- Korrekturstifte: Für kleine Korrekturen an Tafeln oder Kanten sind Korrekturstifte in passenden Farben erhältlich.

Technische Daten einer Platte

- Glanzgrad: 10% +/- 3%
- Lackhärte 1,5N
- Farbbeständigkeit Grad > 6
- Farbstabilität Grad 4
- Reflexion 45
- Zigarettenwiderstand Grad 3
- Nachhaltige Forstwirtschaft FSC®
- PCP PCP-frei
- Formaldehyd Emission E1 (ohne Formaldehyd-Zusatz)
- Garantie 2 Jahre

Für vollständige und aktuelle technische Daten besuchen Sie www.shinnoki.com.

Verfügbare Farben:

- Natural Oak
- Ivory Oak
- Milk Oak
- Desert Oak
- Manhattan Oak
- Granite Walnut
- Chalk Ash
- Dusk Fraké
- Stone Triba
- Mineral Triba
- Frozen Walnut
- Cinnamon Triba
- Smoked Walnut
- Stardust Walnut
- Chocolate Oak
- Raven Oak

Texturen können heruntergeladen werden von www.shinnoki.com.

Nachhaltigkeit

Bei der Herstellung der Shinnoki-Platten wird nur grüne Energie verwendet. Im Produktionsverfahren werden weder Urea Formaldehyd noch andere schädliche VOC's (Volatile Organic Compounds; flüchtige organische Verbindungen) eingesetzt. MDF und Holzfurnier stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft und sind FSC® zertifiziert. Bei der Furnierverleimung verwenden wir Bio-Energie zur Wärmebeschaffung

Pflege

Shinnoki-Platten sind mit 6 Schichten Acrylat Urethan lackiert und demnach ganz leicht zu pflegen. Zur normalen Pflege gehört lediglich die Entfernung von Staub mit einem weichen, trockenen Tuch. Es kann auch ein leicht feuchtes Tuch verwendet werden, aber achten Sie darauf, nicht zu viel Wasser zu verwenden. Ausgeschüttete Flüssigkeiten sollte man schnell abtupfen, damit keine Feuchtigkeitsflecken entstehen. Starke Verschmutzungen können mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel entfernt werden. Verwenden Sie auf keinen Fall ein Reinigungsmittel mit Aceton- oder Ethylbutylacetat; diese Stoffe können nicht entfernbare Rückstände hinterlassen. Auch Wachs und Öl können Schäden verursachen

Verwendung

Shinnoki lässt sich genauso einfach verarbeiten wie eine Melaminplatte. Für nähere Informationen besuchen Sie die Website www.shinnoki.com. Hier finden Sie auch videos, die die Benutzerfreundlichkeit für verschiedene Verarbeitungs-Aufgaben veranschaulichen.